

COMUS IMPER

Date de mise à jour : 21/08/2026

DESCRIPTION

COMUS IMPER est une imprégnation hydrofuge et oléofuge en phase aqueuse pour la protection des supports poreux.

Microporeux, COMUS IMPER laisse respirer les supports poreux et les préserve du gel en favorisant le ruissellement de l'eau, évite les infiltrations (effet perlant) et limite l'apparition d'efflorescences.

Incolore : ne modifie pas l'aspect des supports, évite l'encrassement et l'accroche des mousses et lichens. Peut s'appliquer au sol sans effet glissant. Assure une protection contre les tâches d'eau de 2 à 3 ans en extérieur à des conditions atmosphériques normales.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Microporeux
- ✓ Non filmogène
- ✓ Effet perlant
- ✓ Bonne tenue aux UV et intempéries
- ✓ Limite la prolifération des végétations
- ✓ Ne jaunit pas

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur & Extérieur	Aqueuse	Liquide	Blanchâtre	5L et 20L
MATÉRIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Brosse ou pulvérisateur		Ciment, briques, tuiles terres cuites ou béton, , fibrociment, tomettes, pierres et autres supports non peints neufs ou anciens, après travaux préparatoires.		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NF T 36.005 Famille I - Classe 10c
Classification AFNOR (P 84-403)	Classe D1
Classification AFNOR (EN 1062-1)	E1 V1 W3 A0
Densité à 20°C	1.00 +/- 0.05
Viscosité ICI à 20°C	Liquide
Extrait sec en poids	4.5 % +/- 1
Résine/Liant	Résine siloxane et silane
Solvant	Eau
Point éclair	NC
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé. Ne pas stocker à une température >35°C
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2couches appliquées à refus
Rendement		4 à 6 m² / L , selon la nature et la porosité du bois
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	1 heure
	Séchage complet	12 heures, le produit développera toutes ses qualités après 2 à 3 semaines
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application

CONSEILS D'UTILISATION

Les supports doivent être sains, secs, compacts et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74- 201), en respectant les règles de l'art. Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur) Température du fond : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur) Humidité du fond : < 5% (intérieur et extérieur) Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur) Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
Béton brut ou de gravillons lavés, conforme à la norme NFP 18-210 (DTU 23.1).	Lavage, brossage, dépoussiérage Traitement décontaminant si nécessaire : Comus traitement fongicide ou Ulifacade. Sur support minéraux les efflorescences pourront être préalablement retirées avec Prepar'sol.	COMUS IMPER 1 à 2 passes appliquées à refus
Enduit à base de liants hydrauliques conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou enduit prêt à gâcher bénéficiant d'un certificat du CSTB (Ne pas appliquer sur supports peu absorbants ou très foncés)		
Pierre poreuse, brique absorbante (Ne pas appliquer sur supports peu absorbants ou très foncés)		
Tuiles, chaux avec un essai préalable		
Ne pas appliquer sur matériaux à base de plâtre, ou métaux		

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr