



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION



MASTIC BOIS

Date de mise à jour : 28/05/2024

DESCRIPTION

Mastic à bois bi-composant sans styrène. Résistant et souple, il répare, rebouche et reconstitue les parties manquantes du bois. Facile à mélanger et à appliquer grâce à sa texture crémeuse, il apporte un grand confort à l'utilisateur.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Réparations courantes et importantes
- ✓ Excellente adhérence sur les bois et dérivés de bois
- ✓ Très bonne résistance mécanique, dur et sans retrait
- ✓ Facile à mélanger et appliquer
- ✓ Fini lisse et sans porosité pour un ponçage facile et rapide
- ✓ Teintes miscibles entre elles pour un coloris sur-mesure
- ✓ Sans styrène

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur - Extérieur	Solvant	Mat	Blanc & Chêne	270G blanc / 270G et 800G chêne
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Couteau, truelle à lisser, lame à enduire			Bois et dérivés de bois, neufs ou anciens	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36,005 / famille IV, classe 3
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,6 g/cm ³
Viscosité	Pâteux thixotrope
Extrait sec en poids	98,81%
Brillance spéculaire (2*100µm)	inf à 5 %
Résine/Liant	Polyester
Conservation	18 mois de stockage entre 10 et 25°C à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches selon le support
Rendement		Variable selon le support
Temps de séchage	10°C	25 à 30 min
	20°C	20 à 25 min
	30°C	15 à 20 min
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		Acétone ou diluant synthétique avant durcissement

CONSEILS D'UTILISATION



Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Homogénéiser le mastic et ajouter 2% à 3% de durcisseur. (Un grain de café de durcisseur pour une cuillère à soupe de mastic).

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	MASTIC BOIS	SOUS-COUCHE
Sur bois neuf	1- Ponçage au gros grain de 120 2- Dépoussiérage	1- Application et lissage de 1 à 2 couches (selon support) 2- Laisser durcir le produit	ULIPRIM'O : 1 couche pure
Sur bois neuf tropicaux (exsudant)	1- Dégraissage avec Déshuileur 2- Ponçage au gros grain de 120 3- Dépoussiérage	3- Ponçage au grain de 120 à 220 (selon finition souhaitée)	
Sur bois vernis ou lasuré	1- Décapage avec Ulidecap SC 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au gros grain de 120 4- Dépoussiérage		

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr