

**COMUS**

VOUS AVEZ LA SOLUTION MARINE

PLASTILAQUE 340

Date de mise à jour : 24/10/2025

DESCRIPTION

PLASTILAQUE 340 est une laque marine de finition haut de gamme brillante bi-composante.

Produit contenant des isocyanates, réservé aux utilisateurs professionnels

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Peinture polyuréthane-polyester qualité marine, offrant la meilleure résistance aux agressions physiques et chimiques
- ✓ Garantit le brillant le plus intense sur support convenablement préparé.
- ✓ Résistance extrême

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Solvant	Brillant	Blanc + Teinte spé	Kits 1,5L et 6L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Brosse, rouleau (poils ras), pistolet			Polyester, aluminium, acier et bois adhère directement sur gelcoat dégraissé à l'acétone	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NF T.36.005 - Famille I - Classe 6a
Taux de COV	NC
VOC dans l'air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	1.27 ±0.05
Viscosité ICI à 20°C	7,5P ±0,5P
Extrait sec en poids	73,56% ±2%
Brillance spéculaire (2*100µm)	95%
Résine/Liant	Polyuréthane - polyester
Solvant	Aromatique
Point éclair	34°C
Conservation	36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		12m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	3h
	Recouvrable	Par le même produit, maximum 12 heures sans préparation. Au-delà ou si la surface est glacée, procéder à un léger ponçage
Dilution		Brosse ou rouleau : 5 à 10 % Diluant T 23 Pistolet : jusqu'à 40 % Diluant-T23 PLASTILAQUE 340 base : 1 L + PLASTILAQUE 340 Durcisseur : 0,5 L Conservation du mélange : 2 heures
Nettoyage des outils		Diluant T23

CONSEILS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre. PLASTILAQE 340 doit être appliquée sur surfaces propres et sèches préalablement préparées avec nos gammes de primaires et enduits.).

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	APPLICATION
Support Bois	1- Ponçage au grain fin, 2- Dépoussiérage	Appliquer 1 couche Primepox IN 18	Appliquer 2 couches de PLASTILAQE 340.
Support Polyester	Sur Gelcoat dégradé : 1- Dégraissage 2- Ponçage 3- Nettoyage	Appliquer 1 couche Primepox IN 18	
Support Acier	1- Eliminer les écailles de rouille éventuelles, 2- Puis sablage ou grenaillage, décalaminage, dégraissage, époussetage	Appliquer 1 couche Primepox P49	
Support Aluminium	1- Dégraissage du support 2- Dérochage chimique avec le DEROCHANT ALUMINIUM 3- Rinçage à l'eau douce	Appliquer 1 couche Primepox 7030	Appliquer 2 couches de PLASTILAQE 340.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr