



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION INDUSTRIE BOIS

POLILAC APPRÊT 2070

Date de mise à jour : 28/05/2024



DESCRIPTION

Apprêt polyuréthane bi-composant blanc à très haut pouvoir garnissant pour toute préparation des finitions polyuréthanes laquées, en intérieur. A utiliser avec le DURCISSEUR n°23.

Produit contenant des isocyanates, réservé aux utilisateurs professionnels

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Pouvoir garnissant exceptionnel.
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Facile à poncer
- ✓ Le blanc peut être teinté avec les bases S.A.T

DESTINATION	PHASE	ASPECT(S)	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Solvant	Mat	Blanc	1L, 5L et 25L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pistolet pneumatique buse 1.5 (Pistolet à gravité basse pression)			Bois et dérivés	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NF T.36.005 - Famille I - Classe 6a1
Taux de COV	C
VOC dans l'air intérieur (28j)	280g/l
Densité à 20°C	1,30 +/- 0.05
Viscosité COUPE AF4 à 20°C	50s +/- 5
Extrait sec en poids	65 % ± 2
Brillance spéculaire (2*100µm)	3% +/- 2 sous 60°
Résine/Liant	Polyuréthane
Solvant	Ester, aromatiques
Point éclair	22°C
Conservation	18 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1 à 2 couches
Rendement	De 8 à 10 m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières
	Sec au toucher
	Recouvrable
Dilution	Diluant Universel 2510 : 0,20 L APPRET PU : 1 L + DURCISSEUR N°23 : 0,25 L Conservation du mélange : 3 heures
Nettoyage des outils	Diluant Nettoyant 2550.

CONSEILS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.



PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

PROCESSUS	ASPECT	POUR L'UTILISATION A 1 LITRE DE PRODUIT, AJOUTER :		CONSERVATION DU MELANGE	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPS DE SECHAGE	
DESIGNATION		DURCISSEUR	DILUANT			AU TOUCHER	RECOUVRABLE
1 – ISOLATION DU SUPPORT AGGLOMERES, MEDIUM... ISOLANT PU ISOLANE 1 L		DURCISSEUR N° 15 1 L		24 H	BROSSE, PISTOLET	1 H	4 H MINIMUM 12 H MAXIMUM
2 – REMPLISSAGE DU SUPPORT APPRET PU BLANC POLILAC		DURCISSEUR N° 23 0,25 L	DILUANT UNIVERSEL 2510 0,20 L	3 H	PISTOLET (2 COUCHES)	1 H	2 à 3 H
REPARATION DE SURFACE					EGRENAGE APPRET LAQUE SATINEE : PAPIER ABRASIF 400 LAQUE BRILLANTE : PAPIER ABRASIF 600-800		
3 - LAQUE DE FINITION LAQUE PU POLILAC	SATINE	DURCISSEUR N° 23 0,5 L	DILUANT UNIVERSEL 2510 0,20 L	3 H	PISTOLET (1 à 2 COUCHES)	1 H	4 H (1)

(1) Temps conseillé avant mise en service et utilisation

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr