

REPAR EPOX

Date de mise à jour : 20/04/2026



DESCRIPTION

Ragréage époxy bi-composant en phase aqueuse pour la rénovation et le lissage des sols. Intérieur – Extérieur (si recouvert)

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Revêtement continu sans joint, permet l'égalisation et la réfection de sols neufs ou anciens.
- ✓ Excellente adhérence sur béton hydraulique.
- ✓ Peut-être recouvert par tout type de peinture.
- ✓ Sans odeur.

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur et extérieur (si recouvert)	Eau	Brillant	Beige	Kit B+D 15KG
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Spatule, raclette ou lisseuse			Béton, ciment, brique et joints de carrelage.	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	Famille I, classe 6b
Taux de COV	Catégorie (Aj) : valeur limite 500g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 10 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	C
Densité à 20°C	1.7 ± 0.05
Viscosité Brookfield à 20°C	Pâte onctueuse
Extrait sec en poids	90% ± 1
Résine/Liant	Epoxydique
Solvant	eau
Point éclair	NC
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr



CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		0,5 à 2,5 Kg au m ² suivant travaux
Pot life		60 min à 20°C
Rapport de mélange en masse		95 base / 5 durcisseur
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	8h
	Recouvrable	24 – 48 Heures Après 48 Heures et avant 72 Heures : passé ce délai procédé à un léger ponçage de la surface.
	Mise en service	72 h pour un trafic léger et 7 jours pour un trafic normal.
Dilution		Ne pas diluer
Nettoyage des outils		Eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 10% en masse) selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3).

Homogénéiser la base avec un mélangeur sur vitesse lente, puis mélanger la base et le durcisseur jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Laisser murir 5 minutes avant d'appliquer.

Appliquer REPAR'EPOX à une température comprise entre 12 et 25°C.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	CONTROLE A EFFECTUER	PREPARATION
Béton et chapes ciments de plus de 3 semaines	Eliminer les éléments de faible cohésion en surface et dépoussiérer.	Neutraliser la laitance avec PREPAR'SOL COMUS et dépolir ou piquer les surfaces lisses.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr