



CRYPTO LASURE

Date de mise à jour : 07/06/2023

DESCRIPTION

CRYPTO LASURE THP est une lasure à la texture gélifiée qui protège totalement votre bois contre les agressions extérieures. Grâce à ses agents anti-tanins et anti UV, la lasure CRYPTO THP possède un haut pouvoir conservateur. Elle s'applique facilement sur tous types de bois et laisse respirer votre bois.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Anti-UV : protège du grisaillement
- ✓ Hydrofuge
- ✓ Microporeuse
- ✓ Conserve l'aspect naturel du bois
- ✓ Compatible avec le système à teinter
- ✓ Texture anti-goutte facile à appliquer

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Solvant	Gel	Incolore, Chêne naturel et Chêne moyen	1L, 2,5L et 5L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Rouleau spéciale lasure solvant et brosse soie			Bois et dérivés de bois. Neuf/rénovation ou entretien. Menuiseries du bâtiment, bardages, clôtures, portes, volets, claustras, vérandas, abris...	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Taux de COV	Valeur limite UE (2010): catégorie Ale 400g/L. Ce produit contient maximum 399g/L de COV.
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	0.93 +/- 0.05
Viscosité ICI à 20°C	Gélifié
Extrait sec en poids	47 % +/- 1
Résine/Liant	Glycérophthalique
Solvant	White spirit
Point éclair	38°C
Conservation	36 mois en emballage d'origine fermé. Ne pas stocker à une température >35°C
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 à 3 couches
Rendement		14m² / L / couche, selon la nature et la porosité du bois
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	
	Sec au toucher	6h
	Recouvrable	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		White spirit



CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs. L'humidité du bois brut doit être conforme aux règles du DTU 59.1 et 36.5 (entre 10 et 18% selon le support et sa destination).

En cas de présence de mousses ou moisissures, procéder à un traitement curatif préalable avec un **ANTIMOUSSE COMUS**

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
Bois neuf	1- Ponçage au grain fin 120 2- Dépoussiérage	2 à 3 couches CRYPTO LASURE
Bois neuf tropicaux (exsudant)	1- Dégraissage avec acétone ou NETTOYANT 2550 2- Ponçage au grain fin 120 3- Dépoussiérage	
Bois vernis	1- Décapage avec ULIDECAP 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 120 4- Dépoussiérage	
Bois lasuré	1- Dégraissage avec DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr