



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION



ANCORFLAMME BLANC

Date de mise à jour : 24/09/2026

DESCRIPTION

Peinture mate en phase aqueuse pour le classement en réaction au feu de panneaux en bois massifs ou reconstitués (MDF, OSB, Contre-plaqué, Lamellé-collé, Aggloméré...) pour stopper la propagation de la chaleur et la progression du feu par formation d'une mousse microporeuse isolante.

ANCORFLAMME Blanc peut être recouvert d'une couche de FINIBOIS/FINIBAT, teintable en usine.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Euroclasse B,s1-d0 (équivalent M1(1)).
- ✓ Stoppe la propagation de la chaleur et la progression du feu par formation d'une mousse microporeuse isolante appelé « meringue » et par dégagement de gaz extincteurs.
- ✓ Diminue la production de fumée lors d'un incendie.
- ✓ Sans halogène
- ✓ Faible teneur en COV

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Blanc	3L et 10L
MATÉRIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Pistolet airless, Pistolet pneumatique, Rouleau 12mm acrylique, Brosse		Bois massifs ou reconstitués (MDF, OSB, Contre-plaqué, Lamellé-collé, Aggloméré...) Supports classés – - A1 : Ciment, fibro-ciment, plâtre... (à l'exception du béton) - A2,s1-d0 : plaque de plâtre cartonnée Euroclassé		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 2b
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ag) 350 g/l (2010) Ce produit contient max 200 g/l COV
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1.35
Viscosité Brookfield à 20°C	20 000 mPa.s
Extrait sec en poids	60% +/- 1%
Résine/Liant	Copolymères vinyliques
Solvant	Eau
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchets	Destruction des déchets dans un centre agréés

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Recouvrable	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique : 4h // Pistolet airless : 6h
Dilution		Brosse – rouleau- pistolet airless : Prêt à l'emploi Pistolet pneumatique : 10 % d'eau
Nettoyage des outils		Eau, immédiatement après application



CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter le produit avant emploi et appliquer le produit dans le respect du DTU 59.1.

Revenir impérativement au support nu avant application du système et appliquer sur des surfaces saines, propres et dépoussiérées. Le système doit être appliqué dans des conditions spécifiques avec une température de l'air et du produit comprise entre 10°C et 28 °C.

Observations : Ne pas appliquer sur des supports soumis à l'abrasion et dans des lieux où la température peut être inférieure à 5°C. Majorer les consommations en fonction de la dilution

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
Plâtre et dérivés Fibrociment ...	Le support doit être parfaitement sec, propre, dégraissé et dépoussiéré.	Diluer à 10% avec de l'eau afin de favoriser la pénétration dans le support.
Bois et dérivé de bois	Le support doit être parfaitement sec, propre, dégraissé et dépoussiéré.	Appliquer 1 à 2 couches pur – cf conseil d'utilisation
Ancienne peinture	Le support doit être poncé ou entièrement décapé.	Appliquer 1 à 2 couches pur – cf conseil d'utilisation

Les bois tanniques ou exsudants peuvent faire apparaître des tâches. Dans ce cas, appliquer une à deux couches fines de FINIBOIS qui bloquera les remontées.

CONSOMMATION

	ANCORFLAMME	
	Blanc	
Rendement	400g/m ² soit 3.38 m ² /L	
Finition FINIBOIS/FINIBAT	sans	100g/m ² soit 12 m ² /L
Classement	B,s1-d0	B,s1-d0

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr