ACRYL R

Date de mise à jour : 03/06/2026

DESCRIPTION

ACRYL'R Mat velouté est une peinture 2 en 1 primaire et finition en phase aqueuse à base de matières recyclées à 60 % sur film sec (grâce à l'utilisation des charges constituées de poudre de marbre et de résine issue de pare-brise recyclée) permettant de réaliser des finitions de type C et de type B. Elle est destinée à la protection et la décoration des murs, plafonds et boiseries. Sa formulation et ses performances vous permettront de répondre aux chantiers à norme HQE et de s'intégrer dans une démarche bas carbone.

La formule a été optimisée pour une application airless.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Lessivable : Classe 2
- ✓ Faible empreinte carbone
- ✓ Apte aux chantiers HQE
- ✓ Mono-produit (primaire finition)

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat velouté	Blanc	15L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Pistolet airless (buse 517 conseillée), Rouleau microfibre HD 12mm, Rouleau polyester 13mm, Brosse à fibres blanches spéciale acrylique	Sur supports préalablement préparés : Plâtre et dérivés / Béton et dérivés / Anciennes peintures / Bois* (*Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7a2
Taux de COV	< 1g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,45
Viscosité Brookfield à 20°C	1,6 +/- 0,5 Poises
Extrait sec en poids	60% +/- 1
Brillance spéculaire (2*100µm)	2.5 +/- 0.5 sous 60°
Résine/Liant	Acrylique et Polyvinyl butyral
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		11 m²/L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	40 min
	Recouvrable	4 h
Dilution		Produit prêt à l'emploi pour les petites surfaces.
Nettoyage des outils		Eau

CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Agiter avant emploi. Matériel : Brosse à fibres blanches spéciale acrylique, rouleau HD 12 mm, rouleau polyester 13mm, pistolet AIRLESS buse 517.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

Plâtre et dérivés	1- Egrenage, 2- Brossage, 3- Dépoussiérage	ACRYL'R 1 couche	ACRYL'R
Béton, Ciment et dérivés	1- Egrenage, 2- Brossage,		
Bois et dérivé de bois	1- Dégraissage avec le NETTOYANT 2550 ou de l'acétone 2- Ponçage au grain 180	ACRYL'R 1 couche	
Bois tanniques ou susceptibles de dégorger	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	APPRET ISOLANT'O si fond très dégradé 2 couches	
Ancienne peinture acrylique	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- 4- Dépoussiérage	ACRYL'R 1 couche	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr

COMUS Vous avez la solution
2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.comus.fr