



MULTI-SUPPORTS

Date de mise à jour : 08/04/2026

DESCRIPTION

MULTI SUPPORTS est peinture polyvalente 3 en 1 (primaire, finition, INT/EXT) en phase aqueuse pour tous supports comme le bois et dérivés, métaux ferreux et non ferreux, PVC, verre, carrelage mural, béton, composite...

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Polyvalent primaire et finition
- ✓ Résistante à l'encrassement
- ✓ Protection antirouille
- ✓ Bonne résistance aux intempéries

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur - Extérieur	Aqueuse	Velours	Blanc et 2 bases (DEEP et TR) - Mise à la teinte possible	1L et 3L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Brosse à fibres blanches spéciale acrylique, rouleau HD de 6 ou 12 mm, pistolet AIRLESS (buse 515 conseillée).			Tous supports usuels du bâtiment (Bois/PVC/Maçonnerie/métaux ferreux/métaux non ferreux...	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	25 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,24 +/- 0,05
Viscosité Brookfield à 20°C	15500 cP +/- 1000
Extrait sec en poids	59 % +/- 2
Brillance spéculaire (2*100µm)	Velours < 15GU à 60°
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Point éclair	NC
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 à 3 couches
Rendement		8 à 10m²/L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	20 minutes
	Sec au toucher	30 minutes
	Recouvrable	2h
Dilution		Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi Pistolet airless : jusqu'à 3% d'eau si nécessaire
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.



CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% intérieur et < 12% extérieur en masse pour bois et dérivés). Agiter avant emploi.

Pour le bois, en extérieur, applicable uniquement sur bois sec et non déformable.

En extérieur si nécessaire effectuer un traitement fongicide.

Sur métaux ferreux prévoir une préparation Sa2,5.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Métaux ferreux intérieur	1. Brossage, 2. Dégraissage avec le NETTOYANT 2550 ou de l'acétone 3. Dépoussiérage	1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS	1 à 2 couches de MULTI-SUPPORTS
Métaux ferreux rouillés ou extérieur	1. Brossage, 2. Dépoussiérage 3. Traitement avec DECAP'ROUILLE	1 COUCHE D'ANCORIT	
Métaux non ferreux	Alu, Galva : Dérochage avec le DEROCHANT ALUMINIUM (COMUS MARINE) conseillé Autres : rayer à l'abrasif et dégraissage NETTOYANT 2550 ou de l'acétone	1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS	
Bois et dérivé de bois	1- Dégraissage avec le NETTOYANT 2550 ou de l'acétone 2- Ponçage au grain 180	1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS	
Bois tanniques ou susceptibles de dégorger	1- Dégraissage avec le NETTOYANT 2550 ou de l'acétone 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	1 COUCHE D'ANCORPRIM	
Ancienne peinture acrylique	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS	
Ancienne peinture Glycéro et vernis		1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS	
Plastique dur		1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS	
Verre, carrelage	1- Dépolir à l'abrasif 2- Dégraissage avec le NETTOYANT 2550 ou de l'acétone 3- Dépoussiérage	1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS	
Plâtre et dérivés	1- Egrenage, 2- Brossage, 3- Dépoussiérage	1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS dilué à 5% d'eau	
Maçonnerie, Béton, Ciment et dérivés	1- Brossage, 2- Traitement fongicide 3- Nettoyage HP	1 COUCHE DE MULTI -SUPPORTS dilué à 5% d'eau	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr